

TITANIO Y ALEACIONES DE TITANIO

Formatos disponibles

Chapas

Descripción

BÖHLER L531 is the classic Ti-6Al-4V alloy and therefore the most common Titanium alloy with a wide range of applications.

Aplicaciones

- > Industria aeroespacial
- > Componentes generales de ingeniería mecánica
- > Otros componentes aeroespaciales
- > Industria automovilística

Datos técnicos

Designación		Estándares	
Titan Grade 5	Market grade	B265	ASTM
3.7165	SEL	4911	AMS
R56400	UNS		

Composición Química

C	V	Al	Fe	N	O	Others
máx. 0,08	3,50 a 4,50	5,50 a 6,75	máx. 0,40	máx. 0,05	máx. 0,2	máx. 0,10

Related to ASTM B265

Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg, AT
T. +43/50304/20-0
E. info@bohler-edelstahl.at
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine
ONE STEP AHEAD.