

ALEACIONES A BASE DE NI

Segmentos de aplicación

Turbinas terrestres

Formatos disponibles

Productos largos

Productos semielaborados / en palanquilla

Chapas

Forja de matriz abierta

Descripción

Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum-Alloy, used for gas turbine components and temperatures up to 1100°C.

Método de obtención

VIM + ESR

Aplicaciones

- > Otros componentes para generación de energía
- > Turbinas Terrestres
- > Generación de energía (gas/vapor/nuclear)
- > Boquillas del quemador

Datos técnicos

Designación		Estándares	
2.4663	SEL	B168	ASTM
NiCr23Co12Mo	EN	Inconel 617	Others
N06617	UNS		

Composición Química

C	Cr	Mo	Ni	W	Co	B	Fe
0,08	21,8	9	Rest	0,6	12	0,005	1

Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
 Mariazeller Straße 25
 8605 Kapfenberg, AT
 T. +43/50304/20-0
 E. info@bohler-edelstahl.at
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine
 ONE STEP AHEAD.