

# ACEROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN - ACEROS MARTENSÍTICOS ENDURECIBLES (PH )

## Formatos disponibles

Chapas

## Descripción

Acero para chapas para producción placas de prensa de grabado láminas decorativas (industria del mueble, pavimento y decoración).

## Método de obtención

ESR

## Aplicaciones

> Placas de prensa

## Datos técnicos

| Designación |      |
|-------------|------|
| 1.4542      | SEL  |
| 630         | AISI |

## Composición Química

| C      | Cr | Mo  | Ni  | Cu  | Nb   |
|--------|----|-----|-----|-----|------|
| ≤ 0,04 | 16 | 0,2 | 4,5 | 3,3 | 0,25 |

Si hay más formatos de productos disponibles adicionales a productos largos, tenga en cuenta que pueden diferir en procesos de fundición diferentes, fichas técnicas, entrega y superficie en estado de suministro, así como en el rango de dimensiones disponibles. Para especificaciones técnicas obligatorias, otros requisitos y dimensiones, póngase en contacto con nuestros distribuidores locales de voestalpine BÖHLER. Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

**voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG**

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. [info@bohler-edelstahl.at](mailto:info@bohler-edelstahl.at)

<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.