

# ACEROS DE CONSTRUCCION - ACEROS TRATABLES TÉRMICAMENTE Y ACEROS NITRURADOS

## Formatos disponibles

Chapas

## Descripción

Böhler V330SH - Alloy 4130

## Método de obtención

VID + Lingotera

## Aplicaciones

- > Otros componentes aeroespaciales
- > Componente estructural (aeroespacial)

## Datos técnicos

Designación		Estándares	
Alloy 4130	Market grade	6345	AMS
1.7220	SEL	6350	

## Composición Química

C	Si	Mn	Cr	Mo
0,32	0,3	0,5	1,1	0,2

Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros. Los datos medidos son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias perjudiciales para la salud o la capa de ozono.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG  
Mariazeller Straße 25  
8605 Kapfenberg, AT  
T. +43/50304/20-0  
E. info@bohler-edelstahl.at  
<https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/>

voestalpine

ONE STEP AHEAD.